

# PAM-GLOBAL PLUS

## Nurkkahaarayhde 45°



### KUVAUS

Osana erikoispinnoitettuja Plus-sarjan viemäreitä PAM GLOBAL Plus nurkkahaarayhteet mahdollistavat kaksi liitosta kokoojaviemäriin nurkkamallisena 45° liitoskulmissa. Suunniteltu vaativaan käyttöön; valurautainen haarayhde on pinnoitettu 300 µm paksulla, harmaalla pulveriepoksinpinnoitteella. Valurautayhde on täysin kierrätettävä.

### SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Aggressiiviset nesteet
- Huono tuulettuvuus (tuuletusviemäri)
- Pitkät vaakavedot (pohjaviemäri)
- Korrosoiva käyttöympäristö
- Rasvaiset jätevedet
- Kuumat nesteet
- Teollisuuden jätevedet

### STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
  - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky:  $L_{sc} \leq 10$  dB(A) &  $LaA = 47$  dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A2-s1,d0

### Materiaalit & Pinnoitteet


- Valurauta
- Pinnoite: harmaa RAL 7015, epoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 300 µm.


### TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösykliä kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys  $1 \leq pH \leq 13$ , jopa 80°C asti.
- Suolasuihkun kestävyys: yli 2500h.

### YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden tiedot : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta.  
Lähde: EPD Ympäristöseloste  
Environmental Product Declaration S-P-02014





DN	dn	L	H	W	b	c	d	p	q	r	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
100	100	227	260	227	190	190	70	242	166	46	5.2	155387	0220 604

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg  
\*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finlandin tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.