

PAM-GLOBAL PLUS

Tulppa



KUVAUS

Osana erikoispinnoitettuja Plus -sarjan viemäreitä PAM GLOBAL Plus tulpat mahdollistavat viemäriputken tai -yhteen tulppaamisen. Suunniteltu vaativaan käyttöön; valurautainen tulppa on pinnoitettu 300 µm paksulla, harmaalla pulveriepoksipinnoitteella.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Aggressiiviset nesteet
- Huono tuulettuvuus (tuuletusviemäri)
- Pitkät vaakavedot (pohjaviemäri)
- Korrosoiva käyttöympäristö
- Rasvaiset jätevedet
- Kuumat nesteet
- Teollisuuden jätevedet

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky : $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $LaA = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A2-s1,d0

Materiaalit & Pinnoitteet


- Valurauta
- Pinnoite: harmaa RAL 7015, epoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 300 µm.


TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösykliä kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $1 \leq pH \leq 13$, jopa 80°C asti.
- Suolasuihkun kestävyys: yli 2500h.

YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta.
Lähde: EPD Ympäristöseloste
Environmental Product Declaration S-P-02014





DN	L	H	W	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	58	30	58	0.25	155197	?
65DE75	75	35	75	0.4	286479	?
100	110	40	110	0.8	155231 / 155350	?
125	135	45	135	1.2	155257	?
150	160	50	160	1.7	155273 / 155416	?
200	210	60	210	3.2	155287 / 155449	?
250	274	70	274	5.9	155477	?
300	326	80	326	10	155494	1?

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg
*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finland tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.